

ホルムアルデヒド F☆☆☆☆

日本環境省 環境省 环保认证



日本原装进口

超低VOC 多功能型内墙用水性乳胶漆

# SKK清新空间

## SKK ECOFRESH



SKK清新空间是通过特殊技术合成的超低VOC·超低气味的内墙水性乳胶漆产品。遮盖力强，施工性优良。

### 产品特点

- 1.超低VOC** 不添加VOC,是安全设计的超级环保产品。
- 2.超级净味** 涂装过程中几乎没有气味，涂装后对周围环境没有任何影响。
- 3.防霉性** 通过特殊设计，抑制了霉菌等微生物的污染。
- 4.施工性好** 施工简单方便。

# SKK

## ▶ 标准施工工艺

(20°C、65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备考	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面调整		●使基面充分干燥,含水率低于10%,PH值小于10。 ●将表面的附着物彻底去除,对伤痕、不平、坑洼进行修补处理。						—	
1	※1、4 底漆	SKK洁雅底漆	100	0.10 - 0.13	1	-	2以上	-	滚筒、毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min. 喷幅:25-30cm
		清水	0 - 20	-					
(2)	※2、3 刮腻子 (部分修补)	●用刮刀和腻子对缺损部位进行修补。 ●用P220-240砂纸,对修补部位进行均匀打磨。						—	
3	※5、6 面漆	SKK清新空间	100	0.25 - 0.30	2	2以上	-	24以上	滚筒、毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min. 喷幅:25-30cm
		清水	0 - 15	-					

## ▶ 翻新改装工艺

(20°C、65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备考	
					同工序内	各工序间	最终养护		
※7、8、9 基面调整		●请事先用中性洗剂等将灰尘、油渍、笔记等擦干净。 ●如果有壁纸剥落,请粘贴上类似花纹的壁纸。						—	
1	※1、4 底漆	SKK洁雅底漆	100	0.10 - 0.15	1-2	2以上	2以上	-	滚筒、毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min. 喷幅:25-30cm
		清水	0 - 20	-					
2	※5、6 面漆	SKK清新空间	100	0.25 - 0.30	2	2以上	-	24以上	滚筒、毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min. 喷幅:25-30cm
		清水	0 - 15	-					

## ■ 注意事项

- ※1. 请根据基面的状况选择底漆, 详情请咨询各营业所。
- ※2. 请使用不含防腐剂的一般腻子。
- ※3. 刮过腻子的部位与其他部位相比有可能会出渗透率不同的情况, 请以刮腻子部位为中心涂覆底漆。
- ※4. 用毛刷、滚筒施工时, SKK洁雅底漆的稀释率为0-10%, 喷涂时的稀释率为10-20%。
- ※5. 用毛刷、滚筒施工时, SKK清新空间的稀释率为5-10%, 喷涂时的稀释率为10-15%。
- ※6. 通过试验性涂装决定面漆的稀释率, 进行稀释。由于色相和施工时气温的差异, 稀释率也会产生变化, 请予以谅解。
- ※7. 有霉菌附着时, 请用SK除菌剂#5擦掉。
- ※8. 有烟渍附着时, 请用中性洗剂等擦除后, 再涂上SK水性除烟渍底漆。
- ※9. 请勿在纸壁纸或布壁纸上进行。

## ▶ 用途

学校、医院、疗养院、商业大厦、公寓、住宅、宾馆等新旧内墙。

## ▶ 包装

SKK清新空间 (高光, 三成光, 消光)	SKK ECOFRESH (GLOSS, 30%GLOSS, MATT)	16KG/罐
SKK洁雅底漆	SKK ECOFRESH SEALER	18KG/罐

## ▶ 危险警告与安全对策

使用本涂料之前, 请先阅读产品包装上记载的注意事项。  
并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。  
使用时, 请注意安全操作。



SK化研株式会社

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 3-5-25 ☎072-621-7727

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>