



中国环境标志产品认证



四國化研



SKK GRANOSTAR[®] NEO

高级花岗石风格装饰涂材 SKK 真石新世纪

SKK真石新世纪是具有厚重豪华质感的自然石涂材，采用了天然石素材作为原材料，其色泽有恒久不变的稳定性。其优良的施工性，灵活的对应性，多样的设计性，以及优异的功能性都可提升建筑物的附加价值，使建筑物的外观更加宏伟壮观和个性化。

特点



高耐久性
高耐候性



缩短工期



安全环保



高附着性



轻量



高级装饰性

格缝工艺



一段格缝



二段格缝

标准施工工艺

平涂工艺									[23°C]
工 序	材 料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备 注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基 面 ※1	●使基面充分干燥,含水率低于10%,PH值小于10。 ●将表面的附着物完全去除,对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							—	
1 底 漆 ※与中涂颜色相同	SKK 真石新世纪专用底漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm	
	清 水	0-20	—						
2 主 材	SKK 真石新世纪	100	3.0-3.5	2	4 以上	24 以上	—	万能喷枪 口径: 5.5-8mm 压力: 392-588kPa (4-6kgf/cm ²)	
	清 水	0-4	—						
3 面 漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm	
	清 水	0-20	—						

格缝工艺									[23°C]
工 序	材 料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备 注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基 面 ※1	●使基面充分干燥,含水率低于10%,PH值小于10。 ●将表面的附着物完全去除,对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							—	
1 格缝设计	在与建筑承包方协调的基础上,确定格缝的使用方法,施工工序美观等。							—	
2 打基准线	为格缝漆的涂装范围打基础线。							—	
3 格缝漆 ※13	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm	
	清 水	5-15	—						
4 打墨线	打出格缝墨线。							—	
5 贴格缝棒	将格缝棒对准横竖墨线小心贴上。							—	
6 底 漆 ※4 ※与中涂颜色相同	SKK 真石新世纪专用底漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm	
	清 水	0-20	—						
7 主 材	SKK 真石新世纪	100	3.0-3.5	2	4 以上	20 分钟 以内	—	万能喷枪 口径: 5.5-8mm 压力: 392-588kPa (4-6kgf/cm ²)	
	清 水	0-4	—						
8 揭掉蓝色离型纸	快速揭掉格缝棒表面的蓝色离型纸。							—	
9 去格缝棒	待主材完全硬化后,请小心去掉格缝棒。							—	
10 面 漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm	
	清 水	0-20	—						

注意事项

- ※1. 对 ALC 面、多孔质基面、粗糙基面、改造施工及其它有问题的基面施工时,请使用专用腻子进行修整。
- ※2. 针对吸收率大的基面、部分修整基面与其他面的吸收率的差别较大的基面、改装基面、硅酸钙板或水泥板等基面,需要选择适当的底漆。具体的情况请咨询附近的营业所。
- ※3. 改装工程使用溶剂型底漆的时候,溶剂等的影响会侵害旧涂膜,发生起鼓、收缩等问题。应此,请试涂确认后,再进行正式施工。
- ※4. SKK 真石新世纪专用底漆的稀释率一般喷涂时为 10-20%,毛刷、滚涂时为 0-10%。
- ※5. 重涂的时间会根据环境(温度、湿度、换气、通风)和涂膜的厚度发生变化。在低温或高温的环境下,干燥速度可能会减慢,敬请了解。
- ※6. 批次不同的材料,颜色多少会有点不同。因此在同一面进行施工的时候,应尽量避免使用多批次产品。
- ※7. 修补时使用的涂料材料请务必留底保存,并用同一批次,同一涂装方法进行修补涂装。大墙面涂装时,修补过的地方可能会有点显眼,请注意。
- ※8. 修补的时候,根据涂装表面的基质不同多少会产生色差。局部确认好涂装性能后再决定其稀释量。
- ※9. 直接在密封材料上施工时,由于密封材料的种类及材龄,会有涂膜无法紧密附着或污染的情况发生。详细情况请咨询近处的营业所。
- ※10. 为防止涂膜发生起鼓,剥离,白化,污染等问题,明显发生结露的地方请回避。
- ※11. 原则上应避免在强风,降雨或降雪以及气温 5°C 以下、湿度 85% 以上的施工。在必须施工的情况下,应采取保温措施,使被涂面的表面温度达到 5°C 以上。
- ※12. 请严守涂材的稀释要求,用电动搅拌机将涂料搅拌均匀。
- ※13. 以格缝为中心,涂装宽幅在 50mm 左右。涂装宽度多于格缝所需宽度时,可能对完成效果有影响。

包 装

产品名称	包装
SKK 格缝漆 / SKK JOINT UNDERCOAT	16kg/ 罐
SKK 真石新世纪专用底漆 / SKK COLOURFUL UNDERCOAT	16kg/ 罐
SKK 真石新世纪 / SKK GRANOSTAR NEO	20kg/ 罐
SKK 水性丙烯酸透明面漆 / SKK ACRYLIC CLEAR TOP W (消光,三成光,高光) (MATT, 30%GLOSS, GLOSS)	15kg/ 罐
格缝棒 L / JOINT STICKER L (尺寸: 5 · 7 · 10 · 15 · 25 mm)	100 pcs/ 盒 (长: 1m、厚: 2mm)

危险警告及安全对策

使用本产品之前,请先阅读产品容器上记载的注意事项,并参考产品 SDS (化学品安全技术说明书)。涂装时,请注意安全操作与管理。



日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



中国网址: <http://www.skk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
郑州 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂

202206.HQ