

皇彩丽石

Graniqueen

SKK皇彩丽石是一种有着花岗岩色彩、纹理和质感的自然石风格特殊装饰涂材。此涂材不会给基面增添任何负担，具有良好的维护性和施工性。同时，还可进行自由的墙面设计，为个性空间的演绎提供了很大的帮助。



天然石

SKK皇彩丽石 (SKK GRANIQUEEN)

完全水性,安全环保

完全水性的安全设计，尤其适合高层外保温墙体的装饰。

高层建筑物的装饰

适用于各种基面，在不影响豪华装饰效果的同时，重量轻，不给建筑物基面增添任何负担。没有脱落的风险，不存在安全隐患。

不规则外形的适应性

满足各种特殊部位上涂装，在不断追求建筑个性的今天，各种造型各异，独具匠心的建筑作品层出不穷，可以在任何部位（凹凸部，拱部，多棱角部等）涂装。

低污染、高耐久

通过使用超低污染透明面漆，增强涂膜的耐污染性，发挥其高耐久性。且具有超群的耐碱性，不会出现褪色，变色等现象。

自由的格缝设计

能根据需求设计出仿石，仿瓷砖等不同造型样式。



喷涂粗石压头工艺



仿瓷砖工艺



虫咬石工艺



喷涂粗石工艺

平涂工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/㎡)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			備考
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	使基面充分干燥, 含水率低于 10%, PH 值小于 10。 将表面的附着物完全去除, 对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							
1	SKK 皇彩丽石底漆	100	0.20-0.25	1-2	1 以上	2 以上	-	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清水	5-15	-					
2	SKK 皇彩丽石	100	0.50-0.60	2	3 以上	16 以上	-	万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 5.5mm 压力: 392 - 588kPa (4 - 6kgf/cm ²)
	清水	0-5	-					
3	SKK 水性透明硅面漆三成光	100	0.20-0.25	2	2 以上	-	24 以上	无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
	清水	0-15	-					

格缝工艺

(关于基面调整, 请参考上表。)

(20°C, 65%RH)

1	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	-	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm	
	清水	5-15	-						
2	打格	在与建筑承包方协调的基础上, 确定格缝棒的使用方法、施工工序、美观等。							
3	打墨线	为以下的施工打基准线。							
4	贴格缝棒	揭掉白色离型纸, 对准横竖墨线粘贴格缝棒。							
5	SKK 皇彩丽石中涂	100	1-1.5	1-2	-	0.5 以内	-	万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 4-5.5mm 压力: 392 - 588kPa (4 - 6kgf/cm ²)	
	清水	2-4	-						
6	揭掉蓝色离型纸	快速揭格缝棒表面的蓝色离型纸。					24 以上	-	-
7	SKK 皇彩丽石	100	0.50-0.60	2	3 以上	16 以上	-	万能喷枪 口径: 5.5mm 压力: 392 - 588kPa (4 - 6kgf/cm ²)	
	清水	0-5	-						
8	取格缝棒	待主材完全干燥后, 小心去除格缝棒。							
9	SKK 水性透明硅面漆三成光	100	0.20-0.25	2	2 以上	-	24 以上	无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm	
	清水	0-15	-						

※其它工艺 (喷涂粗石压头工艺, 喷涂粗石工艺, 仿瓷砖工艺, 虫咬石工艺) 需要专用的底漆和中涂材。详情请向销售人员咨询。

◆注意事项

1. 在 ALC 面, 多孔质基面, 粗糙基面以及其他有问题的基面上施工时, 请使用 SKK 瓷砖底腻子等对基面进行修整。
2. 根据基面的种类, 请选择适合的底漆。尤其是预制板、GRC 板、PC 板等。
3. 涂底漆, 中涂时, 请注意务必将基面完全遮盖。遮盖不足会导致涂装不均匀, 色差等现象。
4. 开罐前请轻轻摇动容器以使内部材料混合均匀。开罐后请使用刮刀状搅拌工具进行搅拌, 力求材料进一步均匀混合, 切勿使用电动搅拌机或高度转动的搅拌机, 以防止材料中的粒子被破坏。
5. 透明面漆请进行喷涂施工, 切忌使用毛刷或滚筒。
6. 气温在 5°C 以下, 湿度在 85% 以上时, 原则上避免施工。必须施工时, 应采取采暖措施, 使周围温度和涂装表面温度达到 5°C 以上方可进行。
7. 阴凉干燥、通风以及远离热源、火源的室内存放, 严谨霜冻, 避免阳光直射。

包装

SKK 皇彩丽石底漆	16kg/罐
SKK 格缝漆	16kg/罐
SKK 皇彩丽石中涂	20kg/罐
SKK 皇彩丽石	16kg/罐
SKK 水性硅透明面漆 (高光, 三成光)	15kg/罐

危险警告及安全对策

使用本涂料之前, 请先阅读产品容器上记载的注意事项。并且参照 SDS (化学品安全技术说明书)。使用时, 请注意安全操作。



日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
河南 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂 220206.HQ