



新型水性仿石装饰涂料

SKK 浪漫麻彩丽石

SKK ROMANOGRain

新型水性仿石装饰涂料

SKK 浪漫麻彩丽石

SKK ROMANOGRAIN

SKK浪漫麻彩丽石是一款高级天然石风格装饰涂材，由天然无机质素材为基础的主材层和多彩装饰效果的装饰层结合而成，尽显奢华视觉效果。赋予了建筑物更加个性立体效果。该产品采用了特殊硅树脂，让产品具备了高耐候性和高级耐污染性能。

特点

□ 高耐候·高耐久

采用了特殊硅树脂，涂膜展现出了卓越的高耐久性。此外，配合采用的高耐久性透明面漆，更大幅度的提升了产品的耐候性和耐久性。

□ 高附着性

涂膜重量轻，稳固不易剥落。对墙体具有较强的附着性，可长期保护建筑物外墙美观。

□ 高级装饰性

涂料中可以添加高光度材料，赋予产品独特的艺术质感和高级感。同时，色彩的多样性也得到了显著提高，颜色选择更加丰富。

□ 轻量安全

其重量仅为传统真石漆的三分之一，显著减轻了对基面的压力，并且大幅度缩短了施工时间，从而大大提升了现场施工效率。

□ 水性环保

材料为水性设计，气味低，适用于城市核心区域和居民住宅区等环境。

□ 超低污染·低污染性

采用了陶瓷复合专利技术的超低污染面漆，可长期保持建筑物美观。



ⓘ MSS-02



ⓘ MSS-16



ⓘ MSS-01



ⓘ MSS-03



ⓘ MSS-04



ⓘ MSS-05



ⓘ MSS-06



ⓘ MSS-07



ⓘ MSS-08



ⓘ MSS-09



ⓘ MSS-10



ⓘ MSS-11



ⓘ MSS-12



ⓘ MSS-13



ⓘ MSS-14



ⓘ MSS-15



ⓘ MSS-17



ⓘ MSS-18

标准施工工艺

单层工艺

[23°C, 65%Rh]

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面	●让基面充分干燥, 含水率控制在 10%以下, pH控制在 10 以下。 ●将附着在基面上的异物去除, 对伤痕、不平、坑洼处进行修补调整基面使其平整。 ●确认基面是否符合规定的平整度的要求, 确认后再进行施工。							—	
1	格缝漆	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	5-15	—					
2	打墨线	为以下的施工打基准线。			—	—	24 以内	—	—
3	贴格缝棒	去掉白色离型纸, 对准墨线粘贴格缝棒。			—	—	24 以内	—	—
4	底漆	SKK 浪漫美彩石专用底漆	100	0.35-0.40	1-2	—	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	10-20	—					
5	揭掉离型纸	迅速揭掉格缝棒表面的离型纸。			—	—	8 以上	—	—
6	主材	SKK 浪漫麻彩石主材	100	1.00-1.50	1-2	6-8 以上	16 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力: 490-784kPa (5-8kgf/cm ²)
		— (※必要时用清水)	已调配 (最大 2%)	—					
7	去掉格缝棒	待主材完全干燥后, 小心去除格缝棒。							
8	面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/min 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	—					

豪华复层工艺

[23°C, 65%Rh]

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面	●让基面充分干燥, 含水率控制在 10%以下, pH控制在 10 以下。 ●将附着在基面上的异物去除, 对伤痕、不平、坑洼处进行修补调整基面使其平整。 ●确认基面是否符合规定的平整度的要求, 确认后再进行施工。							—	
1	格缝漆	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	5-15	—					
2	打墨线	为以下的施工打基准线。			—	—	24 以内	—	—
3	贴格缝棒	去掉白色离型纸, 对准墨线粘贴格缝棒。			—	—	24 以内	—	—
4	底漆 (与中涂同色)	SKK 浪漫丽石专用底漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	—					
5	中涂	SKK 浪漫丽石中涂	100	2.30-2.70	1	—	20 分钟以内	—	SK 万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 4-5.5mm 压力: 490-686kPa (5-7kgf/cm ²)
		清水	0-4	—					
6	揭掉离型纸	迅速揭掉格缝棒表面的离型纸。			—	—	16 以上	—	—
7	主材	SKK 浪漫麻彩石主材	100	1.00-1.50	1-2	6-8 以上	16 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力: 490-784kPa (5-8kgf/cm ²)
		— (※必要时用清水)	已调配 (最大 2%)	—					
8	去掉格缝棒	待主材完全干燥后, 小心去除格缝棒。							
9	面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/min 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	—					

施工注意事项

SKK 浪漫麻彩石石的
施工注意事项请扫描
二维码确认参考。



包装

SKK 浪漫美彩石专用底漆	18kg/罐
SKK 浪漫丽石专用底漆	16kg/罐
SKK 格缝漆	16kg/罐
SKK 浪漫丽石中涂	20kg/罐
SKK 浪漫麻彩石主材	20kg/罐
SKK 水性丙烯酸透明面漆 (消光, 三光, 高光)	15kg/罐



日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
郑州 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂

202405001.1SH1