

质感彩砂

SKK 彩砂墙面系列

SKK SIPOKAKEN NEO SERIES



通过中国环境标志产品认证



四國化研



SKK 彩砂墙面系列产品，采用高级合成丙烯酸树脂乳液作为结合剂，产品现场作业性良好，品质稳定。耐久性优越，经济实惠的同时，其砂壁状的装饰风格与周围的环境相结合营造出了和谐舒适的氛围，增强了建筑物的整体美观性。

特点



高耐久性



施工性好



经济型

适用基面

混凝土、水泥砂浆、ALC板、石棉板
各种预置装饰挂板、各种旧涂膜等。

用途

- 住宅、公寓等内外墙
- 店铺、事务所、工厂、仓库等内外墙
- 学校等公共设施的内外墙

标准施工工艺

■ 喷涂工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装次数	间隔时间(hr)			备考
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	●使基面充分干燥, 含水率低于10%, PH值小于10。 ●将表面的附着物完全去除, 对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							—
1 底漆	S K K 彩砂墙面专用底漆	100	0.20-0.25	2	2以上	2以上	—	滚筒、毛刷 无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷幅:25-30cm
	清 水	0-20	—					
2 主材	S K K 彩砂墙面	100	1.3-1.6	1-2	2以上	—	24以上	彩砂喷枪 口径:4-6mm 压力:392-588kPa (4-6kgf/cm ²)
	清 水	0-5	—					

■ 抹涂工艺 (TR1/TR2/TR3/TR2.5)

(20°C, 65%RH)

1 底漆	S K K 彩砂墙面专用底漆	100	0.20-0.25	2	2以上	2以上	—	滚筒、毛刷 无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷幅:25-30cm
	清 水	0-20	—					
2 主材	S K K 彩砂墙面 TR 1	100	1.8-2.2	2	2以上	—	24以上	收光抹子
	清 水	0-5	—					
2' 主材	S K K 彩砂墙面 TR 2	100	1.8-2.2	2	2以上	—	24以上	收光抹子
	清 水	0-5	—					
2'' 主材	S K K 彩砂墙面 TR 3	100	2.4-2.8	2	2以上	—	24以上	收光抹子
	清 水	0-5	—					
2''' 主材	S K K 彩砂墙面 TR 2.5	100	2.0-2.5	2	2以上	—	24以上	收光抹子
	清 水	0-5	—					

■ 滚涂工艺

(20°C, 65%RH)

1 底漆	S K K 彩砂墙面专用底漆	100	0.20-0.25	2	2以上	2以上	—	滚筒、毛刷 无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷幅:25-30cm
	清 水	0-20	—					
2 主材	S K K 彩砂墙面滚涂	100	0.9-1.2	2	2以上	—	24以上	SP滚筒
	清 水	5-10	—					

[注意事项]

- 在轻质加气混凝土板、多孔材质的基面、粗糙表面以及其他有问题的基面上施工时, 请使用 SKK 专用的底腻子修整基面。
- 对于吸收率大的基面、部分修整基面与其他面的吸收率的差别较大的基面、改装基面、硅酸钙板或水泥板等基面, 需要选择适当的底漆。具体情况请咨询附近营业所。
- 根据基面的状态, 有使用另外的底漆或打毛基面的必要。详细情况请咨询近处的营业所。
- 请严格遵守标准施工工艺中所记载的所需量和间隔时间进行施工。重涂的时间会根据环境(温度、湿度、换气、通风)和涂膜的厚度发生变化。
- 低温或高温的时候, 干燥时间会变慢, 敬请注意。特别是厚型工艺的干燥, 需要花点时间。在冬季夜间干燥时, 为了加快干燥采取通风的情况下, 请采取措施避免冻结。
- 请使用 2 马力以上的喷涂用的压缩机。
- 在大墙面施工时, 请务必进行装饰保护。装饰保护的间隔为横竖 1.5~2.0 米以内, 并尽量使间隔小一点。施工请分别在每个间隔内进行。续涂施工也必须在装饰保护下完成。
- 请在涂材干燥前, 使用抹子或毛刷等工具将接角部分或者是房顶等处的结合部分修整。
- 视色相和施工时的气温, 主材的稀释率会发生变化, 敬请了解。
- 对间隙大的部位、填入密封胶的部位(会发生大幅度变形的部位)等处进行涂装时, 涂膜可能会出现裂纹, 敬请注意。
- 直接在密封胶上施工时, 由于密封胶的种类及材龄, 会有涂膜无法紧密附着或污染的情况发生。详细情况请咨询附近营业所。
- 在改装工程中用到溶剂型底漆时, 因为溶剂等的影响, 会发生无法与旧涂膜密着而出现污染的情况。详细情况请咨询附近营业所。
- 强风、降雨、降雪时, 或者温度 5 度以下、湿度 85% 以上时, 原则上请不要进行施工。若不得不在 5 度以下的环境中施工时, 请将周围温度和被涂面温度调节在 5 度以上。
- 为防止涂膜有起泡、剥离、白化、色斑等现象的发生, 请尽量避免在容易结露的地方使用。
- 在原有涂膜发生剥离的部位, 请参考原有的涂膜造型修补出同样的造型效果。
- 材料请按按照规定范围稀释, 使用电动搅拌机或工具充分均匀的搅拌。
- 修补时, 因为涂装的纹理不同, 会出现若干的色差。请在确认了小面积范围的涂装外观效果之后决定稀释量。
- 深色或与色接近的涂膜, 强力摩擦后会出现掉色现象。请避免在衣物可能接触到的部位施工。
- 最终养护的时间内, 如果有降雨、结露的情况, 涂膜会有起泡、剥离、白化、色斑等现象的发生。请停止涂装或者采取强制通风的方法去除表面的水分。有发花出现的情况, 请在干燥后用清水擦拭去除。

包 装

产品名称	包装
SKK 彩砂墙面专用底漆	SKK SIPOKAKEN UNDERCOAT 18kg/ 罐
SKK 彩砂墙面	SKK SIPOKAKEN NEO 20kg/ 罐
SKK 彩砂墙面 TR1	SKK SIPOKAKEN NEO TR1 20kg/ 罐
SKK 彩砂墙面 TR2	SKK SIPOKAKEN NEO TR2 20kg/ 罐
SKK 彩砂墙面 TR3	SKK SIPOKAKEN NEO TR3 20kg/ 罐
SKK 彩砂墙面 TR2.5	SKK SIPOKAKEN NEO TR2.5 20kg/ 罐
SKK 彩砂墙面滚涂	SKK SIPOKAKEN NEO ROLLER 20kg/ 罐

危险警告及安全对策

使用本产品之前, 请先阅读产品容器上记载的注意事项。
并参考产品 SDS (化学品安全技术说明书)。
涂装时, 请注意安全操作与管理。



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
河南 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂

LOT.2003001-3SH3