

SKK水性聚氨酯涂料

SKK URETHANE ENAMEL W

特 点

SKK 水性聚氨酯涂料，采用了水性反应固化类的聚氨酯树脂作为结合材的涂料。具有交联结构的强韧水性涂膜，可与溶剂型产品的高性能相媲美。

- 1.致密强韧的涂膜，具有耐候性、耐水性和优良的抗污效果。
- 2.涂膜具有优良的防霉防藻性。
- 3.单组分产品，不需要现场调配。确保了产品品质的稳定性。
- 4.与一般丙烯酸树脂涂料相比较性价比更高。由于大幅度提高了建筑外墙的耐久性，延长了翻新周期，节省了建筑维修成本。
- 5.水性产品，不会有火灾和溶剂中毒等隐患，安全安心又环保。

用 途

- ①各种复层工艺基面
- ②各种建材的基面
- ③各种翻新项目基面

包 装

产 品 名 称	规 格
SKK 水性聚氨酯涂料（三成光）	16kg/ 罐

危险警告和安全对策

危险情报及安全对策

- 使用前,请先阅读产品容器上记载的注意事项并参考SDS。
- 使用时,要注意安全管理进行施工。

标准施工工艺

[23°C]

材 料	调配量 (重量比)	所要量 (kg/m)	涂装次数	涂装间隔时间(hr)		備 考
				同工序内	各工序间	
SKK水性聚氨酯涂料	100	0.28~0.35	2	2以上	24以上	滚筒, 毛刷 无气喷枪
清 水	0~20	—				

1. 清水的稀释率，喷涂时为『10~20』、滚涂和刷涂为『10~20』。稀释率可能根据颜色和施工时的气温变化而变化。敬请了解。
2. 请避免阳光直射处以及冬季易结冰处放置本产品。
3. 原则上请避免气温在5°C以下，湿度85%RH以上时的施工，必须施工时，请采取保暖措施以使周围气温及被涂面温度达到5°C以上后方可施工。