

# SKK FL弹性涂料

## SKK FL COAT

沈阳 阳光 100 15,000 m<sup>2</sup>

SKK FL 弹性涂料以高性能丙烯酸树脂乳液为结合材，具有优良的耐候性，耐久性和良好的柔韧性，可以追随基面的细微裂痕伸缩，防止雨水侵入。

### 特点

- 弹性·防水性** 涂膜具有弹性，可以追随基面的细微裂缝，发挥良好的防水性。
- 耐久·耐候性** 以高性能丙烯酸树脂为结合材，长久发挥优良的耐久性、耐候性。
- 作业性** 不仅遮盖性能高，而且涂刷顺畅，重涂性良好。
- 环保的安全设计** 水性涂料，无需担心有机溶剂中毒物质和导致火灾的物质，是具安全性的环保型涂料。

### 用途

住宅，公寓，店铺，写字楼，工厂，仓库，学校等公共设施的内外墙

### 适用基面

混凝土，水泥砂浆，外保温板，PC 部材，石棉板，各种旧涂膜的翻新等



## 标准施工工艺

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装次数	间隔时间 (hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面 <sup>※1</sup>	●要将基面充分干燥,使其含水率在10%以下,ph10以下。 ●将附着物完全除去,对伤痕、不平、坑洼等处请使用SKK瓷砖腻子,SKK水泥腻子等进行修补。							—
1 底漆 <sup>※2,3</sup>	SKK水性弹性白色底漆	100	0.15-0.20	1-2	1以上	2以上	—	滚筒,毛刷,无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 幅幅:25-30cm
	清水	0-20						
2 主材	SKK FL弹性涂料	100	0.3-0.4	2	2以上	—	24以上	W-2 滚筒
	清水	0-10						

### ■ 注意事项

- ※1. 对 ALC 面,多孔质基面,粗糙基面,改造施工及其它有问题的基面施工时,请使用 SKK 瓷砖腻子 (SKK TILE FILLER)(粉体 20kg/袋,调和液 2.5kg/罐的套材)或 SKK 水泥腻子 (SKK CEMENT FILLER)(粉体 20kg/袋,调和液 2.3kg/罐的套材),SKK 外墙柔性腻子进行修整。改用透气水性底漆 (TSUKI SEALER W)(15kg/罐)时可进一步提高透湿性能。还可以使用 SKK 水性弹性透明底漆 (SKK ELASTIC SEALER W CLEAR)(15kg/罐)(使用 SKK 水性弹性透明底漆时稀释率为 0-5%,请注意。)关于其它底漆和各种基面的处理方法的详细内容请向销售人员咨询。
- ※2. SKK 水性弹性白色底漆的稀释率一般喷涂时为 10-20%,毛刷、滚筒使用时为 0-10%。
- ※3. 用 SKK 水性二道浆而做造型时,其稀释率会变化。详情请向销售人员咨询。
- ※4. 在调配时,应该注意不要打出气泡来。
- ※5. 在硅胶上施工时,根据其种类和材料不同,涂膜有可能不密着或受到溢出性污染。
- ※6. 改装工程时溶剂型底漆的使用会造成旧涂膜起鼓、收缩,施工前请进行试涂。
- ※7. 原则上应避免在温度 5℃以下、湿度 85% 以上的施工。在必须施工的情况下,应采取保温措施,使被涂面的表面温度达到 5℃以上。

## 包装

SKK 水性弹性白色底漆  
SKK ELASTIC SEALER W WHITE 15kg/罐

SKK FL弹性涂料(三成光/消光)  
SKK FL COAT (SATIN/MATT) 18kg/罐

### 危险警告及安全对策

使用本涂料之前,请先阅读产品容器上记载的注意事项。并且参照 SDS (化学品安全技术说明书)。使用时,请注意安全操作。

## 工程实绩



1	2	4
	3	

- (1) 沈阳 奕聪花园 22,000 m<sup>2</sup>
- (2) 哈尔滨 福顺尚景 45,000 m<sup>2</sup>
- (3) 南宁 上东国际 150,000 m<sup>2</sup>
- (4) 沈阳 阳光 100 国际新城 110,000 m<sup>2</sup>

**SK化研株式会社**

SK KAKEN

日本总公司国际事业本部 电话:0081-72-621-7727



**四国化研(上海)有限公司**

中国网址: <http://www.sk-kaken.com.cn>  
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话:021-62099169  
北京 电话:010-65618260  
广州 电话:020-22382629  
沈阳 电话:024-23341553  
天津 电话:022-83195222

长春 电话:0431-85362120  
郑州 电话:0371-67721955  
西安 电话:029-87651949  
武汉 电话:027-85267717  
重庆 电话:023-67878760

南京 电话:025-84795006  
杭州 电话:0571-88006756  
苏州 电话:0512-66099677  
合肥 电话:0551-62828509  
昆明 电话:0871-65629571

成都 电话:028-87382080  
深圳 电话:0755-26917912  
上海工厂

202206.HQ