

SKK 弹丽硅

SKK ELAS CERAMI CLEAN



通过中国环境标志产品认证



SKK
四國化研



惠州温德姆至尊豪庭酒店 / 60,000 m²


拥有优异的耐久耐污性的水性陶瓷复合硅树脂类单层柔性涂料
第三代陶瓷复合硅单层柔性涂材,可以更美观、更坚固、更持久地保护建筑物。

特点



- 耐久性·耐候性
- 优异耐污性
- 透湿性·防水性
- 防霉防藻性
- 高性价比
- 安全设计

单层柔性涂材的变迁



第一代 为追求工期,节省工序,单层柔性涂材于20年前诞生了。


第二代 不仅具有防水功能还有低污染、透湿性等其他诸多功能。

第三代 运用陶瓷复合技术,实现超耐久、低污染性等功能。

特点

优异耐久性


人工老化耐候性试验 (荧光紫外线老化试验)



优异耐污性

致密而坚固的涂膜具有极好的耐污性。

耐污性的结果: ΔL 值越小越不易被污染



标准施工工艺

☐ 基面处理

(23°C)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/ m ²)	涂装次数	间隔时间 (hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	●使基面充分干燥, 含水率低于 10%, PH 值小于 10。 ●将表面的附着物彻底去除, 对伤痕、不平、坑洼等处请使用 SKK 瓷砖底腻子、SKK 水泥底腻子等进行修补。							—
1	SKK 水性弹性白色底漆	100	0.15-0.20	1-2	1 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷, 无气喷枪 喷量: 600-1000ml / 分 喷幅: 25-30cm
	清水	0-20	—					

☐ 桔皮状滚筒工艺

2	主材 (第1遍)	SKK 弹丽硅	100	0.8-1.1	1	—	3 以上	—	M-9 滚筒
		清水	2-4	—					
	主材 (第2遍)	SKK 弹丽硅	100	0.2-0.3	1	—	—	24 以上	W-2 滚筒
		清水	5-10	—					

☐ SP 滚涂工艺

2"	主材 (第1遍)	SKK 弹丽硅	100	0.4-0.5	1	—	3 以上	—	SP 滚筒
		清水	3-5	—					
	主材 (第2遍)	SKK 弹丽硅	100	0.4-0.5	1	—	—	24 以上	SP 滚筒
		清水	3-5	—					

■ 施工注意事项

- ※1 对 ALC 板、多孔质基面、粗糙基面、改造施工及其它有问题的基面施工时, 请使用 SKK 瓷砖底腻子 (SKK TILE FILLER)(粉体 20kg/ 袋, 调和液 2.5kg/ 罐的套材) 或 SKK 水泥底腻子 (SKK CEMENT FILLER)(粉体 20kg/ 袋, 调和液 2.3kg/ 罐的套材), 外墙柔性腻子 (25kg/ 袋) 进行修整。
- ※2 SKK 水性弹性白色底漆的稀释率一般喷涂时为 10-20%, 毛刷、滚涂时为 0-10%。
- ※3 由于搅拌时产生的气泡对施工效果会造成不良的影响。所以调料时, 请尽量避免打出大量的气泡来。
- ※4 在密封胶上施工时, 根据其种类和材料不同, 有时会出现涂膜附着不好, 或者容易污染等问题。
- ※5 原则上应避免在温度 5°C 以下的施工。在必须施工的情况下, 应采取保温措施, 使被涂面的表面温度达到 5°C 以上。
- ※6 主材层施工后, 在涂膜还未完全干燥的情况下, 如果遇到降雨天气, 窗台等处堆积的灰尘会混合成污水顺着墙面流下, 在墙面上留下污渍。所以涂装后, 如可能遇降雨天气时, 请事先进行养护, 防止墙面受雨水冲淋。

包装

SKK 水性弹性白色底漆 / SKK 水性弹性透明底漆	15kg/ 罐
SKK ELASTIC SEALER W WHITE	
SKK ELASTIC SEALER W CLEAR	
SKK 弹丽硅 (半光, 消光)	18kg/ 罐
SKK ELAS CERAMI CLEAN (50%GLOSS, MATT)	

危险警告及安全对策

使用本产品前, 请先阅读产品包装上的注意事项。
并参考产品的 SDS (化学品安全技术说明书)。
使用时, 请注意安全操作。

SK KAKEN 株式会社

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727

四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
郑州 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

202206.HQ