

外墙用特殊合成树脂乳胶漆



通过中国环境标志产品认证



SIKIK
四國化研

华丽星

PLEASE COAT



华丽星是以特殊丙烯酸树脂乳液为基材的外墙水性涂料。作业性良好，
气味低，集优良的安全性和操作性为一体的高品质涂料产品。

耐水 · 耐碱

附着性能优越

施工简单方便

色泽持久

安全环保



 四国化研(上海)有限公司

SKK华丽星 外墙用特殊合成树脂乳胶漆 PLEASE COAT

标准施工工艺(平涂工艺)

(20℃,RH65%)

工 序	材 料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m²)	涂装次数	间隔时间（hr）			备 考
					同工序内	各工序间	最终养护	
基 面	使基面充分干燥，含水率低于10%，pH值小于10。 将表面的附着物完全除去，对伤痕、不平、坑洼等处进行修补。							
底漆	SKK水性白色封固底漆 （外墙用）	100	0.10-0.15	1-2	2以上	2以上	-	毛刷、滚筒、无气喷枪 喷出量：600-1000ml/分 喷幅：25-30cm
	清 水	0-20	-					
面漆	华 丽 星	100	0.25-0.30※3	2	3以上	-	24以上	毛刷、滚筒、无气喷枪 喷出量：600-1000ml/分 喷幅：25-30cm
	清 水	0-15	-					

■注意事项

- 1.对于ALC面、多孔质基面、粗糙基面以及其他有问题的基面进行施工时,请使用SKK瓷砖腻子等对基面进行修整。
- 2.面漆的所需量根据基面表面形状的不同而有所不同。凹凸不平的基面,面漆所需量约为0.30-0.35kg/m²。
- 3.底漆稀释率一般喷涂时为10-20%,毛刷、滚筒时为0-10%。
- 4.面漆稀释率一般喷涂时为10-15%,毛刷、滚筒时为0-10%。
- 5.通过试验性涂装决定面漆的稀释率,请按照同样的比率进行稀释。另外由于色相及施工时气温的差异,稀释率也会产生变化。
- 6.气温在5℃以下,湿度在85%以上时,原则上避免施工。必须施工时,应采取采暖措施,使周围温度和被涂表面温度达到5℃以上方可进行。
- 7.请在阴凉干燥,通风,避免阳光直射以及远离热源、货源的室内存放,严禁霜冻。
- 8.材料请用电动搅拌机充分搅拌后再使用。

包 装

产品名称	规格 (罐)	理论涂装面积
SKK华丽星	20kg (高光、五成光)	57-80m ² /罐
SKK水性白色封固底漆 (外墙用)	20kg	133-166m ² /罐

适用基面

混凝土,水泥砂浆,石棉板,PC板,GRC板,各种旧涂膜

危险警告及安全对策

使用本产品前,请先阅读产品包装上的注意事项。
并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。
使用时,请注意安全操作与管理。



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部 电话:0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话:021-62099169
北京 电话:010-65618260
广州 电话:020-22382629
沈阳 电话:024-23341553
天津 电话:022-83195222

长春 电话:0431-85362120
郑州 电话:0371-67721955
西安 电话:029-87651949
武汉 电话:027-85267717
重庆 电话:023-67878760

南京 电话:025-84795006
杭州 电话:0571-88006756
苏州 电话:0512-66099677
合肥 电话:0551-62828509
昆明 电话:0871-65629571

成都 电话:028-87382080
深圳 电话:0755-26917912
上海工厂

202206.HQ