



通过中国环境标志产品认证



外墙用水性环保乳胶漆

SKK ACRISTAR 21 VENUS

SKK 雅丽新金星



优雅, 美丽, 新生活

出色的高耐候性

优良的抗酸碱性

超强的遮盖性能

方便快捷的施工

防霉性·防藻性



SKK雅丽新金星

外墙用水性环保乳胶漆

SKK ACRISTAR 21 VENUS

SKK雅丽新金星是合成丙烯酸树脂类的外墙用水性环保乳胶漆。作为环保的水性外墙装饰涂料，其耐水性佳、耐碱性优良、施工性好，使用安全、操作简单。



河南国瑞城六组团

(20°C, 65%RH)

适用基面

混凝土、水泥砂浆、石棉板、PC板、GRC板、各种旧涂膜的改修

施工工艺 (平涂)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间(hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面		●使基面充分干燥，含水率低于10%，pH值小于10。 ●将表面的附着物完全地除去，对伤痕、不平、坑洼等处请使用SKK瓷砖腻子、SKK水泥腻子等进行修补。						
1	SKK水性白色封闭底漆 (外墙用)	100	0.12-0.15	1-2	-	2以上	-	毛刷、滚筒、无气喷枪 喷出量：600-1000ml/分 喷幅：25-30cm
	清水	0-20	-					
2	SKK雅丽新金星	100	0.28-0.35	2	2以上	-	24以上	毛刷、滚筒、无气喷枪 喷出量：600-1000ml/分 喷幅：25-30cm
	清水	0-10	-					

■注意事项

- 对于ALC面、多孔质基面、粗糙基面以及其他有问题的基面进行施工时，请使用SKK瓷砖腻子、SKK水泥腻子等对基面进行修整。
- 面漆的所需量根据基面表面形状的不同而有所不同。凹凸不平的基面，面漆所需量约为0.30-0.35kg/m²。
- 底漆稀释率一般喷涂时为10-20%，毛刷、滚筒时为0-10%。
- 面漆稀释率一般喷涂时为5-10%，毛刷、滚筒时为0-5%。
- 通过试验性涂装决定面漆的稀释率后，请按照同样的比率进行稀释。另外由于色相及施工时气温的差异，稀释率也会产生变化，请予谅解。
- 气温在5°C以下，湿度在85%以上时，原则上避免施工。必须施工时，应采取采暖措施，使周围温度和被涂表面温度达到5°C以上方可进行。
- 阴凉干燥、通风以及远离热源，火源的室内存放，严禁霜冻，避免阳光直射。
- 材料请用电动搅拌机充分搅拌均匀后再使用。

包装

产品名称	容量 (罐)	理论涂装面积
SKK雅丽新金星	18L	84-104m ² /罐
SKK水性白色封闭底漆(外墙用)	20kg	133-166m ² /罐

危险警告及安全对策

使用本产品前，请先阅读产品包装上的注意事项。并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。使用时，请注意安全操作与管理。



SK KAKEN 日本总公司国际事业本部 电话:0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司 中国网址: http://www.sk-k.com.cn
日本网址: http://www.sk-kaken.co.jp

上海 电话:021-62099169
北京 电话:010-65618260
广州 电话:020-22382629
沈阳 电话:024-23341553
天津 电话:022-83195222

长春 电话:0431-85362120
郑州 电话:0371-67721955
西安 电话:029-87651949
武汉 电话:027-85267717
重庆 电话:023-67878760

南京 电话:025-84795006
杭州 电话:0571-88006756
苏州 电话:0512-66099677
合肥 电话:0551-62828509
昆明 电话:0871-65629571

成都 电话:028-87382080
深圳 电话:0755-26917912
上海工厂

202206.HQ