



通过中国环境标志产品认证

高性能水性反应硬化型涂料



SKK 爽丽星

SKK BIOSTAR



舒适·美丽·新生活!

- 耐 久 性 优
- 耐 水 性 良
- 耐 碱 性 好
- 耐 污 性 强
- 防 霉 环 保
- 净 味 设 计

SKK 爽丽星 SKK BIOSTAR

高性能水性反应硬化型乳胶漆

“SKK爽丽星”是水性反应硬化型的无气味高性能乳胶漆。水性硬化反应所生成的涂膜非常坚韧，而且具有一般乳胶漆所无法比拟的耐污染性，耐擦洗性，耐水，耐碱性以及防霉性能。可长期有效确保卫生整洁的绿色室内环境。

适用范围

混凝土，水泥砂浆，PC板，GRC板，ALC板，石膏板等

光泽

消光

颜色

标准色彩(请参阅SKK通用色卡)。

标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/ m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备考	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面	·使基面充分干燥,含水率低于10%,PH值小于10。 ·将表面的附着物完全去除,对伤痕,不平,坑洼处要进行修补。								
1	底漆	SKK 水性白色封闭底漆 (内墙用)	100	0.10-0.15	1-2	2以上	2以上	-	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷布宽度:25-30cm
		清水	0-20	-					
2	面漆	爽丽星	100	0.25-0.30	2	2以上	-	24以上	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷布宽度:25-30cm
		清水	5-15	-					

注意事项:

- 对于 ALC 面，多孔质基面，粗糙基面以及其他有问题的基面进行施工时，请使用 SKK 瓷砖腻子等对基面进行修整。
- 基面的平滑（研磨）处理后，请清扫表面，在没有粉状物的情况下进行施工，否则会影响涂料与基面的附着性。
- 刮过腻子的部位与其他部位相比有可能会出渗透率不同的情况。请以刮腻子部位为中心进行底漆涂覆。
- 底漆稀释率一般喷涂时为 10-20%。毛刷，滚涂时为 0-10%。
- 面漆稀释率一般喷涂时为 5-15%。毛刷，滚涂时为 5-10%。
- 通过试验性涂装决定面漆的稀释率，请按照同样的比率进行稀释。另外由于色相及施工时气温的差异，稀释率也会产生变化，请予谅解。
- 气温在 5°C 以下，湿度在 85% 以上时，原则上避免施工。必须施工时，应采取采暖措施，使周围温度和涂装表面温度达到 5°C 以上方可进行。
- 请在阴凉干燥，通风，避免阳光直射以及远离热源，火源的室内存放，严禁霜冻。
- 材料请用电动搅拌机充分搅拌后再使用。

包装

产品名	容量 (罐)	理论涂面积 (m ² / 罐)
爽丽星 BIOSTAR	16L	75-90
SKK水性白色封闭底漆 (内墙用) SKK WHITE SEALER W IN	18kg	133-200

危险警告及安全对策

使用本产品之前，请先阅读产品包装上记载的注意事项。
并参考产品的 SDS (化学品安全技术说明书)。
使用时，请注意安全操作。



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部
〒567-0034 日本大阪府茨木市中穗积 3-5-25
电话:0081-72-621-7727 传真:0081-72-621-7728



四国化研(上海)有限公司

上海 〒200051 上海市长宁区仙霞路 319 号
远东国际广场 A 座 2503-2506 室
电话:021-62099169 传真:021-62099189

北京 〒100022 北京市朝阳区建国门外大街
26 号长富宫办公楼 4005 室
电话:010-65618260 传真:010-65613819

广州 〒510623 广州市天河区珠江新城华明路
9 号华普广场西塔 1310-1311 室
电话:020-22382629 传真:020-22382621

沈阳 〒110000 沈阳市和平区中山路 59 号朗勤泰
元中心大厦 22 层 10 号
电话:024-23341553 传真:024-23341554

长春 〒130000 吉林省长春市朝阳区荷园路 877 号
安联国际 A 座 624 室
电话:0431-85362120 传真:0431-85362128

天津 〒300051 天津市和平区南京路 189 号
津汇广场 2 座 2806 室
电话:022-83195222 传真:022-83195223

郑州 〒450007 河南省郑州市金水区金水路心怡
路交叉口楷林 IPC 写字楼 B 栋 303 室
电话:0371-67721955 传真:0371-67972102

西安 〒710068 西安市碑林区南关正街 88 号长安
国际中心 B 座 702 室
电话:029-87651949 传真:029-87651946

武汉 〒430022 武汉市江汉区建设大道 568 号
新世界国贸大厦 1 座 1608 室
电话:027-85267717 传真:027-85267629

重庆 〒400060 重庆市江北区庆云路 16 号 IFS 国
金中心 2 号楼 2710 室
电话:023-67878760 传真:023-67878759

南京 〒210005 南京市雨花台区锦绣街 5 号绿地
之窗 C1 座 442 室
电话:025-84795006 传真:025-84795009

杭州 〒310012 杭州市下城区学院北路 50 号东业
三宝文化创意产业园 2 幢 2-315 室
电话:0571-88006756 传真:0571-88006757

苏州 〒215004 苏州市金阊区干将西路 515 号
佳福国际 1603 室
电话:0512-66099677 传真:0512-66099177

合肥 〒230001 合肥市马鞍山路 130 号包河万达广
场 6 号写字楼 908 室
电话:0551-62828509 传真:0551-62828659

昆明 〒650228 昆明市西山区滇池路南亚风情
第壹城 C 座 1 单元 1406 室
电话:0871-65629571 传真:0871-65899878

成都 〒610041 成都市武侯区领事馆路 7 号
保利中心南塔 505 室
电话:028-87382080 传真:028-87382080

深圳 〒518000 深圳市南山区大冲一路 18 号
华润置地大厦 E 栋 14B1
电话:0755-26917912 传真:0755-26917495

上海工厂

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>