



通过中国环境标志产品认证



SKK
四國化研

内墙用水性环保乳胶漆

SKK ACRISTAR FINE

SKK 雅丽新一号



净味



多彩



环保



安全



优雅, 美丽, 新生活

净味·安全环保

出色的抗碱性能

超强的遮盖性能

方便快捷的施工

专业的配色服务

SKK 雅丽新一号

内墙用水性环保乳胶漆

SKK ACRISTAR FINE

SKK 雅丽新一号内墙用水性环保乳胶漆是我公司集多年的建筑涂料经验，精心为中国市场所量身定做的丙烯酸树脂类水性内墙乳胶漆。该产品安全环保的净味设计，为您提供了健康绿色舒适的居住空间。其方便的施工操作加上经济实惠的价格，必将成为您的首选品牌。



适用范围

混凝土、水泥砂浆、PC 部材、GRC 板、ALC 板、石膏板等



光泽

消光



颜色

标准色彩（请参阅 SKK 通用色卡）。另外 SKK 拥有专业的色彩设计与调色中心，可以为您提供专业周到的配色服务。



包装

产品名	容量 (罐)	理论上漆面积 (㎡ / 罐)
SKK 雅丽新一号 SKK ACRISTAR FINE	18L	88-105
SKK 水性白色封固底漆 (内墙用) SKK WHITE SEALER W IN	20kg	133-200



标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/ ㎡)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备考	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面	使基面充分干燥，含水率低于 10%，PH 值小于 10。 将表面的附着物完全去除，对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。								
1	底漆	SKK 水性白色封固底漆 (内墙用)	100	0.10-0.15	1-2	2 以上	2 以上	-	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/ 分 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	-					
2	面漆	SKK 雅丽新一号	100	0.25-0.30	2	2 以上	-	24 以上	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/ 分 喷幅: 25-30cm
		清水	0-10	-					

注意事项:

- 对于 ALC 面，多孔质基面，粗糙基面以及其他有问题的基面进行施工时，请使用 SKK 瓷砖腻子等对基面进行修整。
- 基面的平滑（研磨）处理后，请清扫表面，在没有粉状物的情况下进行施工，否则会影响涂料与基面的附着性。
- 刮过腻子的部位与其他部位相比有可能会出渗透率不同的情况。请以刮腻子部位为中心进行底漆涂付。
- 底漆稀释率一般喷涂时为 10-20%。毛刷，滚涂时为 0-10%。
- 面漆稀释率一般喷涂时为 5-10%。毛刷，滚涂时为 0-5%。
- 通过试验性涂装决定面漆的稀释率，请按照同样的比率进行稀释。另外由于色相及施工时气温的差异，稀释率也会产生变化，请予谅解。
- 气温在 5°C 以下，湿度在 85% 以上时，原则上避免施工。必须施工时，应采取采暖措施，使周围温度和涂装表面温度达到 5°C 以上方可进行。
- 请在阴凉干燥，通风，避免阳光直射以及远离热源，火源的室内存放，严禁霜冻。
- 材料请用电动搅拌机充分搅拌后再使用。

危险警告及安全对策

- 使用本涂料之前，请先阅读产品容器上记载的注意事项，并且参照 SDS(化学品安全技术说明书)。
- 涂装时，请注意安全操作。



SK 化研株式会社

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
郑州 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂

202201.HQ