



通过中国环境标志产品认证



SKK 四國化研

内装用消光水性乳胶漆

SKK ACRISTAR 21 MERCURY



多彩



防霉



环保



安全

# SKK 雅丽新水星



优雅, 美丽, 新生活

- 优良的抗碱性能
- 超强的遮盖性能
- 出色的防霉性能
- 方便快捷的施工
- 专业的配色服务

# SKK雅丽新水星

内装用消光水性乳胶漆

## SKK ACRISTAR 21 MERCURY

SKK雅丽新水星是SKK推出的水性涂料系列产品。SKK雅丽新水星是本系列产品中内装消光型水性品种。它是一种合成丙烯酸树脂涂料，可以作为内墙及天花板等基面的装饰涂料材使用。



### 适用基面

混凝土、灰泥板、水泥板、石膏板等

### 施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间(hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面		●使基面充分干燥，含水率低于10%，pH值小于10。 ●将表面的附着物完全地除去，对伤痕、不平、坑洼等处请使用SKK瓷砖腻子、SKK水泥腻子等进行修补。						
1	SKK水性白色封固底漆 (内墙用)	100	0.10-0.15	1	-	2以上	-	毛刷、滚筒、无气喷枪 喷出量：600-1000ml/分 喷幅：25-30cm
	清水	0-20	-					
2	SKK雅丽新水星	100	0.30-0.40	2	2以上	-	24以上	毛刷、滚筒、无气喷枪 喷出量：600-1000ml/分 喷幅：25-30cm
	清水	0-10	-					

注意事项：

- ①底漆可更换为SKK水性透明封固底漆(18kg/罐)，SKK着色封固底漆(20kg/罐)
- ②底漆稀释率一般喷涂时为10-20%，刷涂、滚涂时0-10%
- ③面漆的稀释率一般喷涂时5-10%，刷涂、滚涂时0-5%。稀释率根据颜色和气温的变化而有所不同
- ④密封储存，保持干燥且通风良好，避免阳光直射，储存温度为0°C-40°C
- ⑤避免温度5°C以下，湿度为85以上时施工，必须施工时，请采取措施将涂装面和周围气温提高到5°C以上

### 包装

产品名	容量(罐)
SKK雅丽新金星	20kg(方铁罐)
SKK水性白色封固底漆(外墙用)	20kg(方铁罐)

### 危险警告及安全对策

使用本产品之前，请先阅读产品包装上的注意事项。并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。使用时，请注意安全操作。

**SK KAKEN 株式会社**

日本总公司国际事业本部 电话:0081-72-621-7727

**四国化研(上海)有限公司**

中国网址: <http://www.sk-k.com.cn>  
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话:021-62099169  
北京 电话:010-65618260  
广州 电话:020-22382629  
沈阳 电话:024-23341553  
天津 电话:022-83195222

长春 电话:0431-85362120  
郑州 电话:0371-67721955  
西安 电话:029-87651949  
武汉 电话:027-85267717  
重庆 电话:023-67878760

南京 电话:025-84795006  
杭州 电话:0571-88067556  
苏州 电话:0512-66099677  
合肥 电话:0551-62828509  
昆明 电话:0871-65629571

成都 电话:028-87382080  
深圳 电话:0755-26917912  
上海工厂

202206.HQ