



通过中国环境标志产品认证



SKK
四國化研

丙烯酸树脂类水性着色底漆

SKK 着色封固底漆

SKK COLOUR BINDER

SKK 着色封固底漆是丙烯酸树脂类水性着色底漆。它对于基面有着极佳的封碱功效，并且可以大大地提高涂膜在其上的各类复层材、面漆的遮盖性。

特点

- ▶ 可以根据不同的复层材，面漆的需要任意调制成相应的颜色。
- ▶ 适合用于除反应硬化形，弹性类，无机高分子类装饰涂材以外的全部有机·无机类装饰涂材。特别适合着色骨材类和天花板用涂材的使用。
- ▶ 与水性复层材，面漆的搭配使用，可以实现从内到外的完全水性化。
- ▶ 使用方便。用水稀释后即可直接用毛刷，滚筒，无气喷枪等进行施工。
- ▶ 因为是水性涂料，无需担心因使用有机溶剂而引起的中毒、火灾等，安全卫生，使用方便。

用途

需要基面遮盖性的工程

标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/ m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备 考
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面处理	<ul style="list-style-type: none"> ●要将基面充分干燥，使其含水率在 10% 以下，pH10 以下。 ●要附着物完全除去，对伤痕、不平、坑洼进行修整。 							滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量：600-1000ml/min 喷幅：25-30cm
底 漆	SKK 着色封固底漆	100	0.20-0.25	1-2	-	2 以上	-	
	清 水	0-20	-					

- ☆1. 请严格遵守上述调配量，当基面状况不良，应适当提高标准使用量。
- ☆2. 要使基面良好的干燥，使含水率在10%以下，PH在10以下。
- ☆3. 请在阴凉干燥、通风的室内存放，严禁霜冻，避免阳光直射。
- ☆4. 原则上请避免温度在5°C以下，湿度在85%RH以上时的施工，必须施工时，请采取保暖措施以使周围气温及被涂面温度达到5°C以上方可施工。

包装

SKK 着色封固底漆 20kg / 罐

危险警告及安全对策

使用本产品前，请先阅读产品包装上的注意事项。
并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。
使用时，请注意安全操作与管理。