

特殊环氧树脂类底漆



# SKK 美乐底漆 EPO

## SKK MIRAC SEALER EPO

SKK 美乐底漆EPO是特殊环氧树脂类溶剂型双组分反应固化型底漆。

### 特点

- 1.渗透性和固着性高,对基底的加固效果优良。
- 2.防止水分和二氧化碳的浸入,防止水泥砂浆和混凝土等的中性化。
- 3.与各种旧涂膜的密着性良好。
- 4.不易损坏基材的透气性,可作为透气性涂料的底漆使用。

### 用途

- 可作为各种涂料的底漆使用。※除了高弹性类涂料。
- 适用于各种基面:如混凝土、水泥砂浆、PC板、无石棉水泥纤维板等。
- 适用于各种翻新旧基面:如各种旧涂膜。

### 标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面处理	●要将基面充分干燥,使其含水率在10%以下, pH10以下。 ●要附着物完全除去,对伤痕、不平、坑洼进行修整。							
底漆	SKK 美乐底漆EPO 主剂	100	0.10-0.20	1~2	-	3 以上	4 以上 48 以内	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min 喷幅: 25-30cm
	SKK 美乐底漆EPO 固化剂	50						
	SKK EH稀释剂	0-5						

### 注意事项

- 1.根据基面的种类和状态,产品所需量可能会发生变化。底漆渗透明显情况下,请涂两次。
- 2.调配时请严格遵守规定的比例。另外,混合后的材料请在有效使用时间(5小时以内)内用完。
- 3.主剂和固化剂可能会产生混合不良问题,请使用电动搅拌机搅拌2分钟以上。
- 4.稀释会造成附着力和性能下降,所以产品使用时请不要过度稀释。
- 5.在翻新工程使用时,由于产品为溶剂类,可能会产生膨胀,收缩等问题,为此请试涂后再进行正式施工。

### 包装

产品名称	容量
★SKK 美乐底漆EPO 主剂	10kg/罐
★SKK 美乐底漆EPO 固化剂	5kg/罐
★SKK EH稀释剂	16L/罐

### 危险警告及安全对策

使用本产品前,请先阅读产品包装上的注意事项,并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。尤其是在标准工艺中标有★的产品是溶剂型涂料,请注意下述事项。

- 1.本品属易燃性液体,严禁烟火。
- 2.为防止有机溶剂中毒,请注意换气。可采取戴防毒面具或换气面罩等安全措施。
- 3.施工时注意溶剂成分不要散入到室内。



SK KAKEN 日本总公司国际事业本部 电话:0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: http://www.sk.com.cn  
日本网址: http://www.sk-kaken.co.jp

上海 电话:021-62099169  
 北京 电话:010-65618260  
 广州 电话:020-22382629  
 沈阳 电话:024-23341553  
 天津 电话:022-83195222

长春 电话:0431-85362120  
 郑州 电话:0371-67721955  
 西安 电话:029-87651949  
 武汉 电话:027-85267717  
 重庆 电话:023-67878760

南京 电话:025-84795006  
 杭州 电话:0571-88006756  
 苏州 电话:0512-66099677  
 合肥 电话:0551-62828509  
 昆明 电话:0871-65629571

成都 电话:028-87382080  
 深圳 电话:0755-26917912  
 上海工厂