



通过中国环境标志产品认证




高级新型天然石风格装饰涂材

# ROMANO STONE

浪漫丽石



 四國化研(上海)有限公司



# 具有天然石材的立体质感和丰富色彩， 打造了浪漫的墙面装饰效果。

浪漫丽石，将石材质感的厚型装饰涂材和花岗岩多彩花纹涂料重叠在一起，再现了高级石材别具匠心的豪华装饰效果，浑然天成的颜色和浮雕造型，衬托出了建筑物的气派与高雅。

## 特点



高耐久性



高附着性



防霉性



防藻性

## 标准色

SNOW FRAKE

火烧面工艺



ROM-901



【标准涂覆量 0.35-0.43kg/m<sup>2</sup>】

SAND YELLOW

火烧面工艺



ROM-908



【标准涂覆量 0.50-0.61kg/m<sup>2</sup>】

APRICOT

火烧面工艺



ROM-912



【标准涂覆量 0.50-0.61kg/m<sup>2</sup>】

SPRING GARDEN

火烧面工艺



ROM-911



【标准涂覆量 0.60-0.73kg/m<sup>2</sup>】

PEACH BLOSSOM

火烧面工艺



ROM-913



【标准涂覆量 0.75-0.91kg/m<sup>2</sup>】

ROYAL MAHOGANY

火烧面工艺



ROM-920



【标准涂覆量 0.65-0.79kg/m<sup>2</sup>】

※印刷颜色与实物颜色可能略有不同。请确认产品样本册和样板后在进行订货。

扫描二维码，  
看其他颜色。



# 标准施工工艺

## 无格缝工艺（火烧面工艺 / 荔枝面工艺）

[23°C]

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面		●使基面充分干燥, 含水率低于 10%, pH 值小于 10。 ●将表面的附着物彻底去除, 对伤痕, 不平, 坑洼处进行修补。						—	
1	底漆 ※与中涂颜色相同	SKK 浪漫丽石专用底漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	—					
2	中涂 (火烧面工艺)	SKK 浪漫丽石中涂	100	2.3-2.4	1	—	16 以上	—	SK 万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 4-5.5mm 压力: 490-686kPa (5-7kgf/m <sup>2</sup> )
		清水	2-4	—					
(2)	中涂 (荔枝面工艺)	SKK 浪漫丽石中涂	100	2.7-3.0	1	—	16 以上	—	SK 万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 4-5.5mm 压力: 490-686kPa (5-7kgf/m <sup>2</sup> )
		清水	0-3	—					
3	主材	SKK 浪漫丽石主材	已调配	0.35-1.00 <sup>*16</sup>	2-3	16 以上	16 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力: 490-784kPa(5-8kgf/m <sup>2</sup> )
4	面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	—					

## 格缝工艺（火烧面工艺 / 荔枝面工艺）

[23°C]

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面		●使基面充分干燥, 含水率低于 10%, pH 值小于 10。 ●将表面的附着物彻底去除, 对伤痕, 不平, 坑洼处进行修补。						—	
1	底漆	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	5-15	—					
2	打墨线	为以下的施工打基准线。						—	
3	粘贴格缝棒	去掉白色离型纸、对准墨线粘贴格缝棒。						—	
4	底漆 ※与中涂颜色相同	SKK 浪漫丽石专用底漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	—					
5	中涂 (火烧面工艺)	SKK 浪漫丽石中涂	100	2.3-2.4	1	—	20 分以内	—	SK 万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 4-5.5mm 压力: 490-686kPa (5-7kgf/m <sup>2</sup> )
		清水	2-4	—					
(5)	中涂 (荔枝面工艺)	SKK 浪漫丽石中涂	100	2.7-3.0	1	—	20 分以内	—	SK 万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 4-5.5mm 压力: 490-686kPa (5-7kgf/m <sup>2</sup> )
		清水	0-3	—					
6	去掉蓝色离型纸	迅速揭掉格缝棒上层的蓝色离型纸。						—	
7	主材	SKK 浪漫丽石主材	已调配	0.35-1.00 <sup>*16</sup>	2-3	16 以上	16 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力: 490-784kPa(5-8kgf/m <sup>2</sup> )
8	去格缝棒	待主材完全干燥后, 小心去除格缝棒。						—	
9	面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/分 喷幅: 25-30cm
		清水	0-20	—					

※施工要领书请另行参考。施工前请务必阅读后, 再进行正式施工。具体事宜请咨询附近营业所。

### ■注意事项

1. 在 ALC 板、多孔质基面、粗糙基面以及其他有问题的基面上施工时, 请使用专用腻子进行基面调整。
2. 对于吸收率大的基面、部分修整基面与其他面的吸收率的差别较大的基面和翻新基面, 需要选择适当底漆。具体情况请咨询附近的营业所。
3. 翻新工程中用到溶剂型底漆时, 由于溶剂等影响, 会发生无法与旧涂膜密着或污染等问题。为此请试涂后再进行正式施工。
4. 根据施工条件不同, 造型和颜色会发生变化, 所以必须试涂确认颜色造型后再进行正式施工。
5. 重涂的时间根据环境 (温度、湿度、换气、通风) 和膜厚不同而不同。特别是低温或高湿度的时候, 干燥会变慢, 敬请注意。
6. 批次不同的材料, 颜色也会略有不同, 为此在同一个面上尽量不要涂多批次的产品。
7. 禁止使用电动搅拌机或高速搅拌机, 否则会破坏材料中的珠子。材料发生变化会导致颜色无法再现。
8. SKK 浪漫丽石主材施工的时候, 必须采用喷涂 (SKK 多彩涂料专用喷枪), 尽量避免使用毛刷或滚筒。
9. 修补时使用的涂料材料请务必留底保存, 并用同一批次, 同一涂装方法进行修补涂装。大墙面施工时, 修补过的地方可能会有点显眼, 请注意。
10. 浪漫丽石在施工喷枪的种类及操作、压力、涂布量等不同的条件下, 颜色造型会发生变化。推荐使用我公司的标准施工工具进行施工。
11. 在密封胶上施工, 涂膜容易发生开裂, 所以要尽量避免。直接在密封胶材料上施工时, 由于密封胶的种类及材龄, 会有涂膜无法紧密附着或污染的情况发生。详细情况请咨询附近的营业所。
12. 最终养护时间内, 如有降雨或结露的情况, 涂膜会有起泡、剥离、白化、色斑等现象发生。这时候请停止涂装或者采取强制通风的方法去除表面的水分。
13. 强风、降雨、降雪时, 或者温度 5 度以下, 湿度 85% 以上时, 原则上请不要进行施工。若不得不在 5 度以下进行施工的话, 请将周围温度和被涂面温度调节在 5 度以上。水性多彩类产品, 请保存在通风阴凉处, 特别注意避免高温及阳光直射。
14. 基面颜色不同, 底漆使用量可能会增加。请在保证底漆的颜色均一后再进行后续工序。
15. 通常情况下该产品是不需要稀释的, 根据造型和施工时的温度, 最多可以加水稀释 5%。
16. 涂覆量根据颜色和造型而变化。颜色不同涂覆量也不同, 具体请务必确认。如有不明之处请咨询附近营业所。

## 工程案例



梅州客天下 / 1,000,000 m<sup>2</sup>

### 包装

SKK浪漫丽石专用底漆	16kg/罐
SKK格缝漆	16kg/罐
SKK浪漫丽石中涂	20kg/罐
SKK浪漫丽石主材	16kg/罐
SKK水性丙烯酸透明面漆(消光, 三成光, 高光)	15kg/罐

※由于调色等特殊原因, 上述产品和工艺有可能会有调整。具体事宜请咨询附近的SKK营业所。

### 危险警告与安全对策

使用本产品前, 请先阅读产品包装上的注意事项。  
并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。  
使用时, 请注意安全操作与管理。



## SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部

〒567-0034 日本国大阪府茨木市中穗积 3-5-25  
电话: 0081-72-621-7727 传真: 0081-72-621-7728



## 四国化研(上海)有限公司

上海 〒200051 上海市长宁区仙霞路 319 号  
远东国际广场 A 座 2503-2506 室  
电话: 021-62099169 传真: 021-62099189

北京 〒100022 北京市朝阳区建国门外大街  
26 号长富宫办公楼 4005 室  
电话: 010-65618260 传真: 010-65613819

广州 〒510623 广州市天河区珠江新城华明路  
9 号华普广场西塔 1310-1311 室  
电话: 020-22382629 传真: 020-22382621

沈阳 〒110000 沈阳市和平区中山路 59 号明勤泰  
元中心大厦 22 层 10 号  
电话: 024-23341553 传真: 024-23341554

长春 〒130000 吉林省长春市朝阳区荷园路 877 号  
安联国际 A 座 624 室  
电话: 0431-85362120 传真: 0431-85362128

天津 〒300051 天津市和平区南京路 189 号  
津汇广场 1 座 1017 室  
电话: 022-83195222 传真: 022-83195223

郑州 〒450007 河南省郑州市金水区金水路心怡  
路交叉口楷林 IFC 写字楼 B 栋 303 室  
电话: 0371-67721955 传真: 0371-67972102

西安 〒710068 西安市碑林区南关正街 88 号长安  
国际中心 B 座 702 室  
电话: 029-87651949 传真: 029-87651946

武汉 〒430022 武汉市江汉区建设大道 568 号  
新世界国贸大厦 1 座 1608 室  
电话: 027-85267717 传真: 027-85267629

重庆 〒400060 重庆市江北区庆云路 16 号 IFS 国  
金中心 2 号楼 2710 室  
电话: 023-67878760 传真: 023-67878759

南京 〒210005 南京市雨花台区锦绣街 5 号绿地  
之窗 C1 座 442 室  
电话: 025-84795006 传真: 025-84795009

杭州 〒310012 杭州市拱墅区学院北路 50 号东业  
三宝文化创意产业园 2 幢 315 室  
电话: 0571-88006756 传真: 0571-88006757

苏州 〒215004 苏州市金阊区干将西路 515 号  
佳福国际 1603 室  
电话: 0512-66099677 传真: 0512-66099177

合肥 〒230001 合肥市马鞍山路 130 号包河万达广  
场 6 号写字楼 908 室  
电话: 0551-62828509 传真: 0551-62828659

昆明 〒650228 昆明市西山区滇池路南亚风情  
第壹城 C 座 1 单元 1406 室  
电话: 0871-65629571 传真: 0871-65899878

成都 〒610041 成都市武侯区领事馆路 7 号  
保利中心南塔 505 室  
电话: 028-87382080 传真: 028-87382080

深圳 〒518000 深圳市南山区大冲一路 18 号  
华润置地大厦 E 栋 14B1  
电话: 0755-26917912 传真: 0755-26917495

上海工厂

中国网址: <http://www.sk-kaken.com.cn>  
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>